

FICHA TÉCNICA DE HARINA DE RUTILO

Impresa el: 01/07/2020

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código 50101600

Nombre del Producto HARINA DE RUTILO

Descripción DIOXIDO DE TITANIO. TiO₂.

Aplicación Materia prima en la Industria cerámica.

Empresa

PRODESCO S.L..
C/ Aviación 44
46940 Manises
Valencia - España

Telf 961545588
Fax 961533025
email admon@prodesco.es
Web http://www.prodesco.es

2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE COMPONENTES

Análisis Químico

Li ₂ O	0	ZnO	0	Cr ₂ O ₃	0	CaF ₂	0	0
Na ₂ O	0	MnO	0	B ₂ O ₃	0	Bi ₂ O ₃	0	0
K ₂ O	0	CdO	0	V ₂ O ₅	0	P ₂ O ₅	0	
MgO	0	CoO	0	MnO ₂	0	BeO	0	
CaO	0	NiO	0	SiO ₂	1,11	CeO ₂	0	
SrO	0	Al ₂ O ₃	0,61	TiO ₂	95,05	CuO	0	
BaO	0	Fe ₂ O ₃	0,68	ZrO ₂	0,67	Pr ₂ O ₃	0	
PbO	0	Sb ₂ O ₃	0	SnO ₂	0			

3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Polvo Marrón	Índice Acidez	0
Estado	Sólido.	Tensión Superficial	298,51 din/cm
Color(cocido)			
Olor			

4. COLORIMETRIA

*L= n.d *A= n.d *B= n.d * Por Minolta ChromaControl (S)
D-65 A 10° G: O-O

5. DILATOMETRIA

(25-300)	10 ⁻⁷ C ⁻¹	Tª Transformación	°C
(50-300)	10 ⁻⁷ C ⁻¹	Tª Reblandecimiento	°C
(300-500)	10 ⁻⁷ C ⁻¹	Pto. Fusión	1840°C
(500-600)	10 ⁻⁷ C ⁻¹		

* Datos obtenidos con dilatómetro BÄHR mod. DIL 801 L

6. DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA (VÍA HÚMEDA)

Tamaño:	>10µ	56,41%	Refracción	1,680
	>25µ	30,8%	Absorción	0,05
	>40µ	9,16%		
	>70µ	1,94%		
	>120µ	0%		
	d(0,5)	13,1µ		

* Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Materia prima inorgánica que forma parte de la composición de diversos productos cerámicos.
Exenta de plomo y cadmio

Notas: n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de información), p.n (pruebas negativas)

